



**8290** Barniz Poliuretánico Brillante  
**8291** Barniz Poliuretánico Satinado

Datos Técnicos	8290	8291
Usos	Todo tipo de maderas nuevas o recubiertas. Ideal para proteger muebles, puertas, ventanas, barandas, pisos, etc.	
Densidad a 20°C	0,900	0,890
Numero de manos	Dos manos para uso general y tres manos para pisos.	
Secado	<p><b>Entre manos:</b> 8 hs. - <b>Al tacto:</b> 4 hs - <b>Final:</b> 24hs.</p> <p><b>Pisos:</b> 72 hs. en condiciones normales, 96 hs con alta humedad (para liberar al tránsito) Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie.</p>	
Rendimiento	12 mts <sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera.	
Brillo (60°)	92%	50%
Condiciones de Almacenamiento	<p><b>Lugar:</b> Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición.</p> <p><b>Temperatura:</b> 0°C a 35° C.</p>	
Dilución	Si es aplicado a pincel o rodillo NO se diluye. Si se aplica a soplete, aprox. 15% con aguarrás mineral de primera calidad.	
Recomendaciones	Homogeneizar el producto antes de usar. NO AGITAR. Lijar entre manos, en sentido de la veta de la madera, con lija fina. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. No utilizar solventes para eliminar cera o grasitud. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.	
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optima resistencia a la abrasión.</li> <li>• Excelente nivelación.</li> <li>• Fácil aplicación.</li> <li>• Sofisticado aspecto decorativo.</li> </ul>	

Barniz poliuretánico monocomponente transparente de excelente performance para todo tipo de maderas en interiores. Posee alta resistencia a la abrasión y excelente dureza superficial que lo hacen ideal para todo tipo de usos. Su película de excelente nivelación, resalta la veta y ofrece un sofisticado aspecto decorativo. Puede aplicarse sobre maderas nuevas, entintadas o barnizadas con gran facilidad de aplicación.

**Preparación de la superficie:** Las maderas deben estar limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, detergente o solventes. Se recomienda la aplicación previa de una mano de Sellador Hidro Poliuretánico Cenit.

**Nuevas:** lijar en el sentido de las vetas. Cepillar y limpiar.

**Plastificadas:** si el recubrimiento existente está en buen estado, solo lijar hasta eliminar el brillo. Si está en mal estado, se debe eliminar completamente. Cepillar, aspirar y limpiar.

**Enceradas:** Eliminar totalmente (puliendo a máquina). Aspirar y limpiar.

**Precaución:** Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600  
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666

### MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.