



8342 Hidro Pisos PU Brillante

8343 Hidro Pisos PU Satinado

Datos Técnicos	8342	8343
Usos	Apto para todo tipo de maderas nuevas o recubiertas. Ideal para aplicar en muebles, aberturas, pisos, escaleras, zócalos, etc.	
Densidad a 20°C	1,050	1,030
Numero de manos	2 manos para uso general y 3 manos en pisos (mínimo). A mayor número de manos, mejor terminación y durabilidad.	
Secado	<p>Entre manos: 2 hs. - Libre de Tack: 2hs. - Final: 8hs.</p> <p>Pisos: 24 hs. en condiciones normales, 48 hs con alta humedad (para liberar al tránsito) Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie.</p>	
Rendimiento	12 mts ² por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera.	
Brillo (60°)	90%	50%
Condiciones de Almacenamiento	<p>Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición.</p> <p>Temperatura: 0°C a 35° C.</p>	
Dilución	Si es aplicado a pincel, rodillo o aplicador para pisos, no es necesario diluir. Si se aplica a soplete, aprox. 10% con agua.	
Recomendaciones	Homogeneizar el producto antes de usar. NO AGITAR. Lijar entre manos, en sentido de la veta de la madera, con lija fina. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. No utilizar solventes ni lana de acero para eliminar cera o grasitud. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Transparente. • Rápido Secado. • Excelente Resistencia a la Abrasión. • Sin Olor. Aspecto Natural. 	

Plastificante poliuretánico monocomponente base agua 100% transparente. Ideal para todo tipo de usos en maderas de interior como muebles, adornos, pisos o en cualquier aplicación donde se quiera mantener tanto el color de la madera como su aspecto natural. Su novedosa formulación no deja olor y posee un rápido secado que permite terminar los trabajos en el día, lo que lo hace ideal cuando se necesita rápida habitabilidad. Brinda una película de gran resistencia a la abrasión superficial. Puede aplicarse sobre maderas nuevas, entintadas o barnizadas con gran facilidad.

Preparación de la superficie: Las maderas deben estar limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, detergente o solventes. Se recomienda la aplicación previa de una mano de Sellador Hidro Poliuretánico Cenit.

Nuevas: lijar en el sentido de las vetas. Cepillar y limpiar.

Plastificadas: si el recubrimiento existente está en buen estado, solo lijar hasta eliminar el brillo. Si está en mal estado, se debe eliminar completamente. Cepillar, aspirar y limpiar.

Enceradas: Eliminar totalmente (puliendo a máquina). Aspirar y limpiar.

Precaución: Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.