




8244 Lasur Natural
8292 Lasur Ciprés
8245 Lasur Roble



8246 Lasur Cedro
8247 Lasur Caoba
8248 Lasur Nogal



Datos Técnicos	8244	8292	8245	8246	8247	8248
Usos	Todo tipo de maderas nuevas, expuestas o recubiertas. Ideal para proteger cercas, puertas, persianas, decks, aleros, techos, sidings, muebles de exterior, etc.					
Densidad a 20°C	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
Numero de manos	2 manos para uso general y 3 manos en pisos (mínimo). A mayor número de manos, mejor terminación y durabilidad.					
Secado	Entre manos: 6-8 hs. Libre de Tack: 4hs. Final: 24hs. Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie.					
Rendimiento	8 - 12 mts ² por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera.					
Acabado y Colores	Satinado. Se presenta en versión transparente y 5 colores preparados. Se pueden mezclar entre si.					
Condiciones de Almacenamiento	Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición. Temperatura: 0°C a 35° C.					
Dilución	En condiciones normales NO es necesario diluir.					
Recomendaciones	Homogeneizar el producto antes de usar. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. No utilizar si se prevén lluvias dentro de las próximas 24 hs. No aplicar barnices o lacas sobre este producto. En maderas duras, quite el excedente después de aplicar mediante pincel o trapeado. En lo posible siempre recubra las 6 caras de la madera. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.					
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Permite respirar la madera. • Doble protección UV. • Impregna e impermeabiliza. • No ampolla ni cuartea. 					

Recubrimiento protector satinado que penetra profundamente en la madera protegiendo, embelleciendo y resaltando la veta, al mismo tiempo que impide el crecimiento de hongos y bacterias. Su avanzada formulación deja una película con microporosidad controlada que permite que la madera respire su propia humedad. Combina dos sistemas de protección que absorben la radiación UV y repelen el agua confiriéndole una extraordinaria resistencia a climas agresivos que lo hacen ideal para su uso en exteriores. Su película flexible que acompaña los movimientos de dilatación producidos por la madera expuesta a altas temperaturas, se desgasta suavemente y permite un fácil y económico mantenimiento sin necesidad de lijado previo.

Preparación de la superficie: Las maderas deben estar limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, detergente o solventes. **Nuevas:** lijar en el sentido de las vetas. Cepillar y limpiar.

Barnizadas: Elimine totalmente la película existente. Cepillar y limpiar.

Sangrado: En maderas tendientes a sangrar, lave con solución de detergente, lave con agua y dejar secar.

Precaución: Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.