



**8254** Plastificante PU Pisos Brillante

**8253** Plastificante PU Pisos Satinado

Datos Técnicos	8254	8253
Usos	Apto para todo tipo de maderas nuevas o recubiertas. Ideal para aplicar en pisos, escaleras, zócalos, etc.	
Densidad a 20°C	0,920	0,900
Numero de manos	Tres manos (mínimo). A mayor número de manos mejor terminación y durabilidad.	
Secado	<p><b>Entre manos:</b> 5 - 6 hs. - <b>Final:</b> 24hs.</p> <p><b>Pisos:</b> 72 hs. en condiciones normales, 96 hs con alta humedad (para liberar al tránsito)</p> <p>Los tiempos de secado varían según humedad, temperatura y propiedades de la superficie.</p>	
Rendimiento	14 mts <sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo del estado y tipo de madera.	
Brillo (60°)	92%	50%
Condiciones de Almacenamiento	<p><b>Lugar:</b> Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición.</p> <p><b>Temperatura:</b> 0°C a 35° C.</p>	
Dilución	Si es aplicado a pincel o rodillo NO se diluye. Si se aplica a soplete, aprox. 15% con aguarrás mineral de primera calidad.	
Recomendaciones	Homogeneizar el producto antes de usar. NO AGITAR. Lijar entre manos, en sentido de la veta de la madera, con lija fina. No aplicar sobre maderas humedecidas o con manchas. No utilizar solventes para eliminar cera o grasitud. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.	
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima dureza.</li> <li>• Excelente nivelación.</li> <li>• Apto alto tránsito.</li> <li>• Sofisticado aspecto decorativo.</li> </ul>	

Plasticante poliuretánico monocomponente transparente de extraordinaria dureza y aspecto vítreo, ideal para todo tipo de pisos y escaleras de maderas en interiores. Es apto para uso intenso y alto tránsito debido a su alta resistencia a la abrasión superficial. Su película de excelente nivelación, resalta la veta y ofrece un sofisticado aspecto decorativo que ennoblece los ambientes. Puede aplicarse sobre maderas nuevas, entintadas o barnizadas con gran facilidad de aplicación y alta resistencia a los habituales productos de limpieza.

**Preparación de la superficie:** Las maderas deben estar limpias, secas y libres de polvo, moho, grasa, aceite y ceras. Pueden lavarse, según el caso con agua y jabón, detergente o solventes. Se recomienda la aplicación previa de una mano de Sellador Hidro Poliuretánico Cenit.

**Nuevas:** lijar en el sentido de las vetas. Cepillar y limpiar.

**Plastificadas:** si el recubrimiento existente está en buen estado, solo lijar hasta eliminar el brillo. Si está en mal estado, se debe eliminar completamente. Cepillar, aspirar y limpiar.

**Enceradas:** Eliminar totalmente (puliendo a máquina). Aspirar y limpiar.

**Precaución:** Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-01600  
Hospital Gutierrez: (011) 4962-6666

#### **MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES**

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de Burgert S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.