



3841 Transparente
Alto Brillo

Datos Técnicos	3841
Sólidos	50%
Viscosidad F4 / 25°C	110°
Densidad a 20°C	0,980 g/cm ³
Secado final	24 hs.
Lijado	De 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas
Brillo	> 92%
Condiciones de Almacenamiento	Estiba (latas 20 litros): 6 latas máximo Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición Temperatura: -10°C a 40°C
Vencimiento	El protector mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca cerrado y en su envase original.
Peligrosidad	Referirse a la FICHA DE INTERVENCIÓN N° 38
Características	
<ul style="list-style-type: none"> • Barniz exterior de excelente brillo y durabilidad. • Alta flexibilidad y elevada dureza. • Aditivado con filtro solar. • Excelente adherencia sobre todo tipo de madera. • Elevada resistencia al rayado. • Muy buena lijabilidad y llenado del poro. 	

Dilución: 1° mano: 1 (una) parte de Barniz + 1 (una) parte de Diluyente 4116
2° y 3° mano: aprox. 15% (soplete) o 3 a 5% (pincel o rodillo).

Rendimiento: 10 m² por mano.

Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una superficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa ó cualquier tipo de suciedad.

Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar el producto mediante una buena agitación.

1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).
2. **En la 1° mano** se aplica Cód. 3841 bien diluido (1 parte de Aguarrás Cód. 4116) para lograr una buena humectación. Sopletear con baja presión (para lograr mayor penetración y sellado), en capas finas (menor espesor) y en manos cruzadas (tres es lo recomendado), así se logra un secado del film más profundo en menor tiempo.
3. Dejar secar hasta que la película no se marque con la presión de

la uña o la lija no se empaste (aproximadamente 10 horas dependiendo de las condiciones climáticas).

4. El lijado entre capas ayuda al llenado del poro y favorece el nivelado de la superficie. Realizarlo en el sentido de la veta empleando lija grano 180, 220, 240, 320.
5. **En la 2° mano** repetir el proceso indicado en el punto (2) aplicando Aguarrás (Cód. 4116) en menor proporción.

Precaución:

Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de BURGERT S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.



San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.
Pcia. de Buenos Aires Argentina
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923





5283 Transparente Alto brillo para ataúdes

Datos Técnicos	5283
Sólidos	51%
Viscosidad F4 / 25°C	35° F4/ 25°C
Densidad a 20°C	0,910 g/cm ³
Secado final	24 hs.
Lijado	De 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas
Brillo	92%
Condiciones de Almacenamiento	Estiba (latas 20 litros): 6 latas máximo Lugar: Fresco, seco y cubierto. Lejos de todo foco de ignición Temperatura: -10°C a 40°C
Vencimiento	El producto mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca cerrado y en su envase original.
Peligrosidad	Referirse a la FICHA DE INTERVENCIÓN N° 38
Características	
<ul style="list-style-type: none"> • Barniz interior de excelente brillo. • Excelente adherencia sobre todo tipo de madera. • Secado Rápido • Muy buena lijabilidad y llenado del poro. 	

Dilución:

1° mano: 1 (una) parte de Barniz + 1 (una) parte de Diluyente 4116
2° y 3° mano: aprox. 15% (soplete) o 3 a 5% (pincel o rodillo).

Rendimiento: 10 m² por mano.

Preparación de la superficie: Se recomienda lijar la madera o MDF con lija grano 240 o con esponja abrasiva fina, se logra así una superficie pareja y limpia. Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa o cualquier tipo de suciedad.

Aplicación: Antes de ser usado, homogeneizar el producto mediante una buena agitación.

1. La madera debe estar seca y bien estacionada (humedad de 12 a 14%).
2. **En la 1° mano** se aplica 5283 bien diluido (1 parte de Aguarrás Cód. 4116) para lograr una buena humectación. Sopletear con baja presión (para lograr mayor penetración y sellado), en capas finas (menor espesor) y en manos cruzadas (tres es lo recomendado), así se logra un secado del film más profundo en menor tiempo.

3. Dejar secar hasta que la película no se marque con la presión de la uña o la lija no se empaste (aproximadamente 10 horas dependiendo de las condiciones climáticas).

4. El lijado entre capas ayuda al llenado del poro y favorece el nivelado de la superficie. Realizarlo en el sentido de la veta empleando lija grano 180, 220, 240, 320.

5. **En la 2° mano** repetir el proceso indicado en el punto (2) aplicando Aguarrás (Cód. 4116) en menor proporción.

Precaución:

Mantener una buena ventilación durante su uso. Utilizar en todo momento los elementos de seguridad adecuados (guantes, máscara y protección para los ojos).

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

La información contenida y las recomendaciones sobre este producto están basadas en datos obtenidos en los laboratorios de BURGERT S.A, bajo estrictas normas de control de calidad que garantizan su performance. Pueden observarse variaciones en los resultados debido a diferencias en los métodos de aplicación, utilización de productos de terceros, sustratos empleados o condiciones ambientales.



San Lorenzo 2162 (B1826GRB) Remedios de Escalada.
Pcia. de Buenos Aires Argentina
Tel.: 54 11 4246-9167 Fax: 54 11 4246-4923

BURGERT S.A.