

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Esmalte de dos componentes de rápido secado, de muy buenas propiedades mecánicas, buena resistencia a la intemperie y excelente brillo. Posee óptima nivelación. Muy buena adherencia sobre los fondos recomendados.

COMPOSICIÓN	Base resina paraformolada modificada convertible con isocianato alifático.
USOS	Carrocerías y maquinaria agrícola, estructuras metálicas, equipos, máquinas, montacargas, tanques y cañerías.
RESISTENCIA	Buena a intemperie, humedad y abrasión.

ASPECTO	Brillante color blanco o colores por teñido con concentrados Vanguard.
VISCOSIDAD A 25°C	25" – 30" CF4 a 25°C de la mezcla.
SECADO 25°C Y 50% DE HR.	Libre de polvo: 20 minutos. Al tacto: 40 minutos. Curado completo: 7 días a 20°C. En el caso de necesidad de horneado, dejar orear 10 minutos y calentar a 70°C durante 30 minutos.
DILUYENTE	Dilución y limpieza: VDI5595002 / VDI5595004 / VDI5595008 (invierno).
VOLUMEN DE SÓLIDOS	40% promedio de la mezcla.
ESPESOR SECO RECOMENDADO	25 – 40 micrones por mano, dependiendo del color y las condiciones de aplicación.
RENDIMIENTO TEÓRICO	15.5 m ² /l a 25 micrones secos, variable según aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar firme, limpia, seca, desengrasada, libre de polvo y partes flojas, con una rugosidad de lija 100-150 para permitir una adecuada adherencia. Para uso general, aplicar sobre fondos recomendados wet on wet o dejar secar y luego suave lijado con lija 400-600 y luego aplicar 2 manos de VPU5570311 o VPU5570300.
APLICACIÓN	A soplete convencional diluir a 20-22" CF4 a 25°C. Soplete Airless: usualmente se aplican 2 manos sobre la superficie prolijamente preparada. Limpiar con solvente de limpieza inmediatamente después de aplicar, todos los equipos en contacto con el producto.
PRESENTACIÓN	VPU5570300 3.2 y 16 Litros. VPU5570311 3.2 y 16 Litros. Convertidor: 1, 4 y 20 Litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Mezclar Base y Convertidor en relación 4 / 1 en volumen.
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA A 20°C	1 a 3 horas., variable según la temperatura ambiente.
ALMACENAMIENTO	Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 15 °C y HR menor de 70% y mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



<p>SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</p>	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
<p>PRIMEROS AUXILIOS</p>	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com