

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Esmalte o barniz sintético, de aplicación a soplete, usos industriales sobre fondo anticorrosivo alquídico o epoxi, de buena resistencia a la intemperie.
 Bases: VET5519000 brillante transparente, VET5519001 brillante blanca para colores pasteles.

COMPOSICIÓN	Resinas alquídicas de secado oxidativo.
USOS	Máquinas agrícolas, máquinas, carpintería metálica, carteles, módulos y tabiques de exposiciones, tambores, estructuras metálicas, carrocerías, etc. donde un alto brillo y un buen secado son importantes. Antes de colorear verificar la ausencia de piel o capa. De ser necesario removerla o filtrar el producto por malla 80 o similar.
RESISTENCIA	Buena: a la intemperie, humedad, abrasión, derrames de aceites y naftas y a humos químicos. Muy buena: a calor seco a 50°C, dependiendo del color. Los blancos y colores limpios oscurecen con el tiempo.

ASPECTO	Brillante.
VISCOSIDAD A 25°C	55 - 75 UK dependiendo del color preparado.
SECADO 25°C Y 50% DE HR.	Libre de tacto: 2-3 horas Duro: 5-8 horas Segunda mano: a las 8-16 horas
DILUYENTE	Dilución y limpieza: VDI5595002. Dilución excesiva puede causar hervido.
VOLUMEN DE SÓLIDOS	33% variable según color y aplicación.
TIPO DE PIGMENTOS	Resistentes a la luz.
ESPESOR SECO RECOMENDADO	80 micrones máximo en dos manos.
RENDIMIENTO TEÓRICO	13.2 m ² /litro a 25 micrones secos, variable según color y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	La superficie de acero y fundición debe estar limpia, seca desengrasada, libre de partes flojas y óxido. Madera y aglomerado sellado, aluminio y galvanizado, usar fondo epoxi. Concreto con buena preparación. Donde se requiera mayor resistencia, usar fondo epoxi para máxima resistencia.
APLICACIÓN	A soplete diluyendo 20-22" CF4 con VDI5595002, con oreo de 20-30 minutos entre aplicaciones hasta lograr cubrir el fondo. No exceder el espesor recomendado. Diluido con aguarrás o naftas alifáticas se puede aplicar a soplete sobre fondo sintético. Diluido con VDI5595002, aplicar sobre fondo epoxi.
MANTENIMIENTO	Ante signos de deterioro en la película, repetir el procedimiento.

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



PRESENTACIÓN	3.2 y 16 litros. 4 y 20 litros. Contenido neto base teñida: 3.64 y 18.18 litros respectivamente.
ALMACENAMIENTO	Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
PRIMEROS AUXILIOS	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com