

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Fondo anticorrosivo sin cromatos, para adherencia de las pinturas epoxi, poliuretánicas, sintéticas, nitro celulósicas, etc. De secado muy rápido. Permite aplicar húmedo sobre húmedo, de no exceder los espesores indicados, y dependiendo de la circulación y/o extracción de aire del taller de aplicación. Esto permite lograr una mejora de los tiempos de proceso de pintado del esquema completo (fondo y terminación).

| | |
|--------------------|---|
| COMPOSICIÓN | Resinas epoxi curadas con poliamida y anticorrosivos a base de fosfato de zinc e inertes de alta resistencia. |
| USOS | Ideal para exteriores de tanques, contenedores y cisternas, equipos y máquinas, cañerías, carteles, carrocerías y paredes de edificios para mejorar la adherencia de las terminaciones. |
| RESISTENCIA | Ideal para mejorar la protección anticorrosiva del acero y la adherencia sobre sustratos difíciles. |

| | |
|---------------------------------|--|
| ASPECTO | Semi mate de color gris. |
| VISCOSIDAD A 25°C | 70 – 76 UK. |
| SECADO 25°C Y 50% DE HR. | Libre de tacto: 10 minutos. Terminación: 1 hora. |
| DILUYENTE | Dilución y limpieza: VDI5595002 / VDI5595003 |
| VOLUMEN DE SÓLIDOS | 44% promedio de la mezcla. |
| ESPESOR SECO RECOMENDADO | 25 – 50 micrones. |
| RENDIMIENTO TEÓRICO | 17.6 m ² /l a 25 micrones secos, variable según aplicación. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE | Acero (SSPC-SP1, SP2, SP3, SP7), preferentemente SSPC SP6 (NACE3) hierro, fundición (SP1/SP2/SP3), galvanizado y aluminio (SP1), concreto (SP13) es decir mampostería, cemento y fibrocemento, etc., limpio seco desengrasado y libre de partes flojas como mínimo. Tratándose de superficies pintadas, lijar previamente, aplicar en una pequeña zona el producto y observar si no se produce remoción, arrugado u otros defectos antes de pintar. |
| APLICACIÓN | A soplete convencional, diluido 20-22" cf4. Aplicar una o dos manos hasta lograr el espesor recomendado. Dilución excesiva puede causar hervido en la película. Limpiar los equipos de pintado inmediatamente con los diluyentes mencionados, una vez terminado. Lijar suavemente entre manos si ha transcurrido más de 48 hs. Pincel o rodillo para retoques. |
| PRESENTACIÓN | 4 y 20 Litros. Convertidor: 0.8 y 4 Litros. |
| RELACIÓN DE MEZCLA | Mezclar Base y Convertidor en relación 5 / 1 en volumen antes de usar. |
| VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA A 20°C | 4 a 8 horas a 20-25°C. |
| ALMACENAMIENTO | Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico. |
| PRECAUCIÓN | Aplicar con temperatura mayor de 15 °C y HR menor de 70% y mínimo 3 °C por encima del punto de rocío. |

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



| | |
|--|---|
| <p>SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</p> | <p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p> |
| <p>PRIMEROS AUXILIOS</p> | <p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p> |

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com