

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Fondo poliuretánico de Altos Sólidos Mano Única, de muy buen poder de relleno, buen lijado y muy buena nivelación.

COMPOSICIÓN	Poliuretano acrílico de Altos Sólidos curado con isocianato alifático.
USOS	Recomendado para pintado de carrocerías de micros, ómnibus de larga distancia, trenes y vehículos en general, estructuras metálicas, etc. Debido a su brillo semimate permite visualizar imperfecciones sin la aplicación de la mano de color, ahorrando mano de obra.
RESISTENCIA	Como imprimación sobre chapa, masilla epoxi o a la piroxilina, acabados originales en buen estado, desengrasados, lijados y limpios. Este producto es especialmente recomendado para los grandes talleres disponiendo de cabinas de pintado provistas de aire caliente, pantallas calefactoras IR o microondas.

ASPECTO	Semimate color Beige.
VISCOSIDAD A 25°C	Diluir a 20-26" CF N°4 a 25°C.
SECADO A 25°C Y 50% DE HR.	Libre de tacto: menos de 1 Hs. Repintar 24-48 Hs. Curado completo: 7 días. Se puede acelerar soplando aire tibio.
DILUYENTE	VDI5595017 para dilución y VDI5595004 para limpieza.
VOLUMEN DE SÓLIDOS	40% promedio de la mezcla.
ESPESOR SECO RECOMENDADO	45 – 50 micrones secos y de las condiciones de aplicación.
RENDIMIENTO TEÓRICO	15.5 m ² /l a 25 micrones secos, variable según la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Como fondo sobre acero limpio, desengrasado y lijado, o granallado hasta grado comercial como mínimo. Como imprimación sobre chapa, masilla epoxi o a la piroxilina, acabados originales en buen estado, desengrasados, lijados y limpios.
APLICACIÓN	Con soplete convencional preferentemente con pico 2,2 mm. Se recomienda limpiar con solvente el soplete y los elementos empleados para la aplicación inmediatamente después de ser usados.
PRESENTACIÓN	20 Litros. Convertidor: 4 Litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Mezclar Fondo PU H.S. Mano Única y Convertidor en relación 4:1 en volumen, antes de aplicar.
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA A 20°C	1 hora, variable según la temperatura; de ser necesario se puede diluir con más solvente.
ALMACENAMIENTO	Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
PRECAUCIÓN	Aplicar con temperatura mayor de 15 °C y HR menor de 70% y mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



<p>SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</p>	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
<p>PRIMEROS AUXILIOS</p>	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com