



<p>Fondo sintético de un componente, de características anticorrosivas, ideal para el pintado de superficies de hierro a las cuales se las quiere proteger de la corrosión. Fácil de aplicar, ofrece una película de excelente adherencia y óptimo secado, adecuada para aplicar esmaltes sintéticos como terminación.</p>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resinas sintéticas de curado oxidativo, pigmentos anticorrosivos a base de fosfato de zinc e inertes de alta resistencia, sin cromatos, aditivos y solventes.
<b>USOS</b>	Superficies ferrosas tanto en exterior como interior. Ideal para la protección de rejas, puertas, ventanas, muebles y todo tipo de artículos de hierro nuevos o para repintar.
<b>RESISTENCIA</b>	Ideal tanto para interiores como exteriores. No adecuado para uso en inmersión. No resiste el contacto directo con ácidos o álcalis.
<b>ASPECTO</b>	Mate gris.
<b>VISCOSIDAD A 25°C</b>	5 min Cf4
<b>SECADO 25°C Y 50% DE HR.</b>	Libre de polvo: 30 minutos Libre de tacto: 1 hora Repintado: 8 horas
<b>DILUYENTE</b>	Dilución y limpieza: VDI5595002 o aguarrás mineral.
<b>VOLUMEN DE SÓLIDOS</b>	44 +/- 2% (en volumen).
<b>ESPESOR SECO RECOMENDADO</b>	30 – 50 micrones.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l/mano, variable según aplicación.
<b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.</p> <p><b>Superficie nueva:</b> eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral y aplicar FONDO ANTICORROSIVO.</p> <p><b>Con pintura deteriorada:</b> eliminar superficies flojas o descascaradas y aplicar FONDO ANTICORROSIVO en las zonas expuestas. Lijar toda la superficie a pintar.</p>
<b>APLICACIÓN</b>	<p>Pincel, rodillo o soplete convencional.</p> <p>Homogeneizar completamente, asegurando que no exista sedimento.</p> <p>Aplicar dos manos, la primera diluida con 5% de aguarrás mineral. La segunda puede aplicarse sin diluir o con 5% de aguarrás mineral. A soplete puede diluirse hasta 10-15% dependiendo de la forma y el equipo de aplicación.</p> <p>Lijar suavemente entre manos transcurrido más de 48 hs. desde la aplicación.</p> <p>Se recomienda aplicar pintura de terminación entre 8 y 72 h posterior a la aplicación del FONDO ANTICORROSIVO.</p> <p>No aplicar con temperatura de sustrato superior a los 40°C y condiciones de HR por encima de 80%.</p>
<b>TERMINACIÓN</b>	Esmaltes sintéticos o al agua de un componente. Consultar para otros productos.
<b>MANTENIMIENTO</b>	Ante signos de deterioro en la película, repetir el procedimiento.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada  
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167  
 Fax: (5411) 4246-4923 | [www.pinturasburgert.com](http://www.pinturasburgert.com)



<b>PRESENTACIÓN</b>	4 y 20 litros.
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.

<b>SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales.          No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos.          Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.          Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara.          No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.          No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.          Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
<b>PRIMEROS AUXILIOS</b>	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua.          En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes.          En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.          Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico.          Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160          Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: [laboratorio@pinturasburgert.com](mailto:laboratorio@pinturasburgert.com)