

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Producto Directo Metal (DTM) al agua de acabado semimate, de secado rápido, excelente adherencia y protección anticorrosiva. Elaborado a base de materias primas de última generación. Alcanza su máxima propiedad de resistencia a los 7 (siete) días de aplicado. Muy buena humectación y nivelación.

COMPOSICIÓN	Polímero de emulsión blanda a base de estireno y acrilatos.
USOS	Interior y Exterior. Excelente adherencia sobre distintos sustratos. Estructuras de acero, madera, aluminio, carpintería metálica, muebles y algunos plásticos, etc.
RESISTENCIA	Excelentes propiedades de protección y anticorrosión a la intemperie. Resistente a productos con Ph elevado.

ASPECTO	Acabado semimate color amarillo.
VISCOSIDAD A 25°C	35-45" Cf4
SECADO AL AIRE 25°C Y 50% DE HR.	Entre manos: 1 hora. Libre de tacto: 30 minutos. Apto manipuleo: 1 hora. Dureza final: 72 horas. Los tiempos de secado varían según el espesor aplicado así como también la humedad, temperatura ambiente y las propiedades de la superficie.
DILUYENTE	Solo si es requerido utilizar agua entre 0 – 5% para viscosidad de aplicación.
VOLUMEN DE SÓLIDOS	41%
ESPESOR SECO RECOMENDADO	40 micrones mínimo – 60 micrones máximo.
RENDIMIENTO TEÓRICO	12 m ² /litro por mano a 25 micrones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Sobre superficies metálicas, se debe eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre, o con otros métodos manuales o mecánicos (SSPC SP1/2/3). La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partes flojas.
APLICACIÓN	Apto para aplicación a rodillo, pincel o soplete. Respetar el espesor seco recomendado. Antes de ser utilizado, homogeneizar el producto mediante buena agitación. Usualmente no es necesario diluir, pero en caso de dilución, utilizar agua desmineralizada y/o libre de sedimentos entre 0 y 5% de dilución. Apto para aplicaciones a pincel, rodillo o soplete. Para una buena terminación y protección recomendamos mínimo aplicar 2 manos.
VENCIMIENTO	El producto mantiene sus propiedades por 1 año mientras permanezca cerrado y en su envase original.
ALMACENAMIENTO	Estiba (latas 20 litros): 4 latas máximo. Lugar: Fresco, seco y cubierto. Temperatura: 5 -40°C Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
PRESENTACIÓN	20 litros.

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia. de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



<p>SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE</p>	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
<p>PRIMEROS AUXILIOS</p>	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com