

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



Recubrimiento Epoxi de Altos Sólidos que provee una protección elevada contra la corrosión por efecto barrera y por su contenido en pigmentos anticorrosivos. Constituye la capa intermedia ideal en esquemas de tres capas para alta protección anticorrosivo en ambientes muy agresivos en exteriores de tanques y estructuras.

COMPOSICIÓN	Base resina epoxi poliamida con pigmentos inertes de alta resistencia química.
USOS	Puede ser aplicado sobre acero donde sólo sea posible una limpieza mecánica o manual. Puede ser utilizado para el pintado de pisos. Acabado de una sola mano para muchas aplicaciones.
RESISTENCIA	Provee protección contra humos, polvo, derrames, salpicaduras y condensación de humedad. Mejora la duración de acabados convencionales bien adheridos. En condiciones muy severas es un excelente fondo para sistemas epoxi, caucho clorado y poliuretanos.

ASPECTO	Semi brillante color Gris.
VISCOSIDAD A 25°C	70-90 UK a 25°C de la mezcla.
SECADO A 25°C Y 50% DE HR.	Libre de tacto: 6 horas y media. Segunda mano: a las 24 horas.
DILUYENTE	Dilución: VDI5595002. Dilución y Limpieza: VDI5595003.
VOLUMEN DE SÓLIDOS	72 % mezcla según color.
ESPESOR SECO RECOMENDADO	100 – 175 micrones por mano.
RENDIMIENTO TEÓRICO	28.8 m ² /l a 25 micrones secos, variable según aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia de aceites, grasa, sales solubles u otros contaminantes. Preferentemente se hará una limpieza por granallado asta grado comercial SSPC SP6, en situaciones en que no se pueda granallar podrá hacerse una limpieza manual o mecánica SSPC SP-2 o SP-3 para remover toda la pintura floja, óxido y suciedad. Recordar que cuanto mejor sea la preparación de superficie mejor es la performance del producto. Este producto puede ser aplicado sobre superficies húmedas: consultar para las recomendaciones específicas. La duración del acabado se verá afectada por el grado de preparación de la superficie.
APLICACIÓN	De muy fácil aplicación aún a rodillo. Autoimprimante. Se recomienda la aplicación a soplete para mejor aspecto, preferentemente sin aire, para evitar el sobresopleteo. Usar los elementos de protección personal. Pincel o rodillo, para retoques. Repase las irregularidades con pincel. Asegure el espesor adecuado. En los cantos, cabezas de tornillos, bridas, etc.
PRESENTACIÓN	4 y 20 litros. Convertidor: 4 y 20 litros.
RELACIÓN DE MEZCLA	Mezclar Base y Convertidor en relación 1:1 en volumen. Dejar reposar 15 minutos antes de aplicar.
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	3 hs. a 24°C, 1 ½ hs a 32°C.

BURGERT S.A.

San Lorenzo 2162 | B1826GRB | R. de Escalada
 Pcia de Buenos Aires | Tel.: (5411) 4246-9167
 Fax: (5411) 4246-4923 | www.pinturasburgert.com



ALMACENAMIENTO	Conservar el producto en envase cerrado, en recinto ventilado y con temperatura entre 10 y 40°C. Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación. Por revalidaciones consultar al Dpto. Técnico.
SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados. Si se aplica a soplete usar máscara adecuada. Si hay que lijar utilizar protección ocular y máscara. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Solicitar hoja de seguridad a Burgert S.A.</p>
PRIMEROS AUXILIOS	<p>En caso de ingestión no provocar vómitos. Beber abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la zona afectada, no utilizar solventes. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga en busca de aire fresco. Si la dificultad continúa contacte a un centro médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777</p>

La información y los métodos presentados en esta ficha técnica están basados en los mejores datos y prácticas disponibles conocidas por Burgert S.A. hasta el presente. Sin embargo, estos no conforman implícitamente ninguna garantía de performance, resultados o desempeño. Burgert S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Burgert S.A. sugiere a los usuarios que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales contacte con nuestro departamento técnico vía telefónica a +54 11 4296 – 9167 o vía email a: laboratorio@pinturasburgert.com